Herzlichen Glückwunsch!

Willkommen bei der nächsten Generation von Desktop-Sublimation Papiertechnik .

TexPrint®R wurde entwickelt, um speziell mit Ricoh & Virtuoso Druckern und bietet konstante Leistung aus dem Drucker auf die Transferpresse.

HINWEIS: Immer auf die weißere Seite des Blattes zu drucken; Platz diese Seite nach unten in das Papierfach.

Empfohlene Transferieren			
Substrates	**Temperatur**	**Time**	**Druck**
Soft L'Ink T-Shirts	400F - 204C	45-55 sek	Licht-Medium
Tragetaschen	400F - 204C	45-55 sek	Medium
Banner Fabrics	400F - 204C	60 sek	Licht-Medium
Plaques	400F - 204C	1.20 min	Medium
Keramiktasse	400F - 204C	6 min	Schwer
FRP Plastics	400F - 204C	75 sek	Medium
Hartfaserplatten	400F - 204C	1 min	Medium
Mousepads	400F - 204C	60-75 sek	Medium
Glas	400F - 204C	8 min	Medium-Schwer
Metalle	400F - 204C	75 sek	Licht
Bitte kontaktieren Sie Ihren Substratlieferantfür zusätzliche Informationen.			

virtuoso® kompatibel!

Für den Einsatz mit *RICOH* & Virtuoso Desktop Sublimationsdrucker

Unser neues Beschichtungsformulierung erlaubt schnellere Trockenzeiten für einfache Handhabung mit schweren Sättigung gedruckt. Entwickelt, um mit den SubliJet -RTM Farbstofftintenzu arbeiten.

Druckereinstellungen

TexPrint®R funktioniert gut mit den Sawgrass Druckertreibereinstellungen und ICC-Profile.

Lagerung & Handabung

Lassen Sie in Schutzverpackung bis zur Verwendung . Pflegen & Speicher nutzen Umgebung bei 36% bis 51 % rF (42% optimal) für beste Druck & Trocknen. Lassen Sie Papier auf Raumtemperatur vor der Verwendung zu erreichen. Lassen Sie Druckpapier , um beheizt oder klimatisiert Luftströmungen ausgesetzt . Lagern Sie das Papier aus dem Boden. Lüfterblättervor der Verwendung.

Rückflug von Blättern in der Originalverpackung.

TexPrint® Desktop Sublimation Paper for *RICOH*

www.beaverpaper.com

beaver paper & Graphic Media, Inc.

Congratulazioni!

Benvenuto nella prossima generazione tecnologica della carta da sublimazione per desktop!

TexPrint®R è progettato per lavorare in modo specifico con le stampanti Ricoh & Virtuoso e fornisce prestazioni costanti dalla stampante alla stampa di trasferimento.

ATTENZIONE: stampare sempre sul lato piú'bianco del foglio; mettere il lato piú bianco a faccia in giú nel cassetto della carta

Parametri consigliati per il trasferimento			
Substrati	**Temperatura**	**Tempo**	**Pressione**
Soft L'Ink T-Shirts	400F - 204C	45-55 sec	Leggera-Media
Borsoni	400F - 204C	45-55 sec	Media
Banner Tessuto	400F - 204C	60 sec	Leggera-Media
Targhe	400F - 204C	1.20 minutes	Media
Tazze di Cermaica	400F - 204C	6 minutes	Forte
FRP Plastica	400F - 204C	75 sec	Media
Hardboards	400F - 204C	1 minute	Media
Tappetini mouse	400F - 204C	60-75 seconds	Media
Vetro	400F - 204C	8 seconds	Media-Forte
Metallic	400F - 204C	75 seconds	Leggera
Si prega di contattare il Vostro fornitore di substrati per ulteriori informazioni			

virtuoso® compatibile!

Da utilizzare con *RICOH* & Virtuoso del desktop stampanti a sublimazione

La nostra nuova formula per il coating permette tempi di asciugatura piú rapidi ed una facile manipolazione di stampe sature di inchiostro. Designata per lavorare con inchiostri da sublimazione SubliJet-R.

Parametri Stampanti

TexPrint®R funziona bene con i profili ICC ed i parametri per il driver della stampante Sawgrass.

Conservazione e manutenzione

Lasciare la carta nel suo imballaggio originale fino al momento dell'utilizzo. Mantenere l'umidita'dei locali tra il 36% ed il 51% (42% ottimale). Lasciar acclimatare la carta alla temperatura ambiente prima dell'uso. Non lasciare la carta stampata esposta a correnti calde o fredde. Conservare la carta rialzata dal pavimento.

Riporre i fogli nel loro imballaggio originale.

TexPrint®R ist bei autorisierten Fachhändlern weltweit erhältlich.
TexPrint®R è disponibile attraverso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.